

PLANTA DE PRODUCCION

Zona Franca del Pacifico

km 6 Vía Yumbo – Aeropuerto Bodega 10, Manzana B

Tel: (+57)(602) 6410054, 6410053, 6411546, Fax 6410057

Palmira – Valle del Cauca - Colombia

44 Grado Cosmético

CAS Nº: 14807-96-6

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Silicato de magnesio hidratado de forma laminar y microcristalino producido a partir de procesos especiales de molienda y clasificación.
Este producto se caracteriza por alta blancura, pureza mineralógica y estabilidad química.

CARACTERÍSTICAS

QUÍMICAS (Bajo requisitos NTC 1431)

Contenido de Plomo	Máx. 20 ppm
Perdida por ignición (1000°C)	≤ 7,5%
Arsénico	≤ 3ppm
Asbestos	No detectables

FÍSICAS

Retenido 75 micras (malla 200)	(CC-IN-12)	Máx. 1.5%
Blancura (Ry, Minolta)	(CC-IN-05)	≥ 87%
Densidad floja (aparente libre)	(CC-IN-07)	0,35-0,53 g/ml
Densidad aparente compacta	(CC-IN-06)	0,68-0,96 g/ml
pH	(CC-IN-10)	7-10
Humedad	(CC-IN-09)	Máx. 0.5 %

MICROBIOLÓGICAS (CC-IN-01)

<i>E.coli</i>	Ausentes
Aerobios mesófilos	Microorganismos totales <500 ufc/g
Hongos y Levaduras	

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

- Evitar proximidad de sitios húmedos.
- Preservar el empaque en buen estado para evitar que se contamine o pierda sus características microbiológicas.
- No requiere condiciones especiales de temperatura y humedad por ser un mineral.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Cosméticos
- Masillas
- Cerámicas
- Cauchos


VIDA ÚTIL

3 años

EMPAQUE / PRESENTACIÓN

Bolsa de papel Kraft doble capa.
25 kg peso neto

DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS (Malvern)



La información contenida en esta hoja de Datos Técnicos se refiere exclusivamente al material específico aquí designado y no a su utilización en combinación con algún otro material o en algún proceso. La información aquí expuesta está basada en datos técnicos que Merquimia Internacional cree son fiables, haciéndose constar, sin embargo, que Merquimia Internacional no hace manifestación ni da garantía alguna de que la misma sea completa o exacta, y que Merquimia Internacional no asume ninguna responsabilidad que pudiera derivarse de su utilización o por las reclamaciones de terceros o los daños o perjuicios que éstos sufran. Quienes reciban esta información deberán ejercer su propio juicio en cuanto a la correcta utilización de la misma y a ellos les corresponde formarse una opinión respecto a la idoneidad del material (incluso desde el punto de vista de seguridad) para un fin determinado antes de proceder a su utilización.